



Уралкидная эмаль

AUREKS 60

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Быстросохнущая, износостойчивая уралкидная эмаль. По сравнению с типичными алкидными эмалями обеспечивают ускоренное высыхание, а также повышенную твердость и износостойчивость покрытия.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для окраски деревянных и бетонных полов внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

- цвет Желто-коричневый, красно-коричневый, серый и белый (база А). База А тонируется в светлые тона, база С - в темные тона.
- блеск Полуглянцевая
- массовая доля нелетучих веществ, % 52 – 62 % в зависимости от цвета
- время высыхания при температуре 20°C Не более 6 часов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

При окраске бетона: Бетон должен быть однородным и в идеальном случае не должен содержать модифицирующих добавок (полимерных дисперсий, ускорителей отверждения, гидрофобизирующих добавок и пр.). Упомянутые добавки могут отрицательным образом повлиять на адгезию Эмали к основанию (бетону). Поэтому, в случае если точный состав бетонного основания не известен, требуется проведение пробного нанесения Эмали на небольшом экспериментальном участке с последующим механическим испытанием на адгезию. Абсолютная влажность бетона должна быть не более 4%.

Перед применением эмаль тщательно перемешивают. При необходимости разбавляют до рабочей вязкости растворителем до 7 % по объему. Подлежащие окраске поверхности полов очищаются от загрязнений. При нанесении AUREKS 60 на ранее окрашенные поверхности необходима пробная окраска небольшого участка с последующей проверкой межслойной адгезии.

Новые бетонные поверхности допускается окрашивать не ранее чем через 28 суток (с их поверхности предварительно должно быть удалено известковое молоко)(см.инструкцию по подготовке бетонных поверхностей перед окраской). Температура окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть в пределах от +5°C до +35°C и относительная влажность воздуха не выше 85%.

Эмаль наносится на чистые и сухие поверхности в 2 слоя кистью, или валиком. Нанесение второго слоя допускается производить не ранее чем через 7 ч при +20°C или 9 ч при +10°C. Максимальный интервал перекраски (до нанесения следующего слоя) составляет 7 суток. Если необходимо нанести следующий слой AUREKS 60 по истечении 7 суток после нанесения предыдущего, а также при нанесении AUREKS 60 на полы ранее окрашенные алкидными эмалями, то в этих случаях окрашиваемую поверхность необходимо шлифовать мелкой наждачной бумагой с целью повышения межслойной адгезии.

РАСХОД:

8 ÷ 10 м²/л для одного слоя.



РАСТВОРИТЕЛЬ:

уайт-спирит, SOLVEKS, VAITSOL. Эти же растворители используются для мытья рабочих инструментов.

ХРАНЕНИЕ:

48 месяцев в плотно закрытой таре производителя.

УПАКОВКА:

0,9 л; 2,7 л; 10 л или 0,85 л; 2,6 л; 9,5 л для базы С.

**ОХРАНА ТРУДА И
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:**

Содержит уайт-спирит. Пары могут вызвать сонливость и головокружение. Токсичен для водных организмов, может вызывать длительное вредное воздействие в водной среде. Держать закрытым и беречь от детей. Избегать вдыхания паров. Не допускать попадания на кожу и в глаза. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать попадания в окружающую среду. Следовать указаниям, данным в Листе безопасности.